

IQ134CC



高隠蔽・高鮮明シアンカラー

IQ134CCは鮮明なシアンの印字を実現させるUV硬化インクです。高隠蔽性のある印字は特に暗色の基材上で目立ち、マーキング用途に限らず加飾用途での活用も可能です。

特徴

- ・高隠蔽、かつ暗色の基材上における高い識別性を実現。

※ノンポラス基材への定着及び高隠蔽性を実現するためUV-LEDランプを要します。
※IQ134CCを含むIQ134Cシリーズでは、印字の隠蔽性と耐久性がトレードオフとなる技術を用いております。隠ぺい性よりも耐久性を要する基材に適したインクをお探しの場合は弊社までお問い合わせください。

製品仕様

カートリッジ	HP 45si (1/2")
色	シアン ●
インクタイプ	UV
パラメータ設定	9.2V, 2.1 μ s
パルスウォーム	Off
使用期限	充填日から5か月
保管温度	15-35℃
最大周波数	12kHz

基材例

OPP	PP	PET	PE
PVC	ゴム	ガラス	アルミ
コート紙	カートン	紙	木材

注意事項

- ・安全な使用のため、使用前にSDSをご確認ください。
- ・使用前にクリップをつけた状態でカートリッジをヘッドを下向きにして約30秒間振ってください。その後不織布でヘッドを優しく拭き、インクが出ていることを確認してください。
- ・推奨UV-LEDランプ条件
 - $\geq 8W$ 385nm
 - 基材とライト照射部の距離 約2mm
 - 印字後すぐにライトを照射

*使用環境等によって推奨条件は変わります
*本製品は多様な使用方法が可能です。
詳細は弊社までお問い合わせください。
- ・使用後は備え付けのクリップをヘッドに取り付けヘッドを上にして保管ください。ノズル詰まりを防ぐため、アルミパウチのような遮光性ある素材を用いた包装を推奨します。
- ・本製品の開発に使用されたUV-LEDランプもゼネラル(株)よりご提案が可能です。詳細はお問い合わせください。



600x600 PVC



www.linkedin.com



www.general.co.jp

- ・本シートに記載している全技術情報及び数値は弊社の社内評価に基づいており、保証するものではありません。実際の使用条件等によっては異なる可能性があります。
- ・予期せぬトラブルを避けるため、正式採用の前にユーザーの実使用環境で印刷試験を実地することを推奨します。
- ・本シートの内容は事前通知なしに変更される可能性があります。最新情報については弊社までお問い合わせください。
- ・画像は参考用です。印字の色や品質は実際のものと異なって見える可能性があります。